

TECHNICKÝ LIST

CERESIT CS 38

TMEL ODOLÁVAJÚCI TEPLOTÁM AŽ DO 1200 °C

10/2011

DRUH MATERIÁLU

Ceresit CS 38 je tmel na anorganickej báze so špeciálnymi zahusťovacími prísadami, ktorý odparením vody vyschne za vzniku tvrdých spojov bez prasklín a s vysokou tepelnou odolnosťou. Zvláštne zloženie vhodné pre spoje málo vystavené vibráciám a pre teploty až do 1 200 °C.

VLASTNOSTI

- odoláva extrémnym teplotám až do 1200 °C
- odoláva priamemu plameňu
- dobrá priľnavosť k väčšine bežných stavebných materiálov
- nezmršťuje sa
- neuvolňuje výpary
- možno ho natierať

OBLASŤ POUŽITIA

- opravy prasklín v kachliach
- utesnenie škár vystavených priamemu plameňu
- utesnenie a uloženie žiaruvzdorných tehál
- upevnenie ohňovzdorných panelov
- odťahy dymu a dymovody
- tmelenie a spoje pre: kachle, varné kotly, pece, komíny a grily

MATERIÁLY

- cement
- betón
- tehly
- žiaruvzdorné tehly
- sklo
- železo
- oceľ
- galvanizovaná oceľ
- anodicky oxidovaný (eloxovaný) hliník

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI MOKRÉHO VÝROBKU

Báza:	anorganická
Konzistencia:	pasta
Hustota:	cca 1,80 g/cm ³
Aplikačná teplota:	v rozmedzí 10 °C až 35 °C
Sadanie:	nulové

VLASTNOSTI SUCHÉHO VÝROBKU

Pach:	bez zápachu
Hustota:	cca 2,0 g/cm ³
Tepelná odolnosť:	max. 1 200 °C
Balenie a farby:	300ml kartuše v krabiciach po 12 kusoch. Čierna farba.

SPRACOVANIE – PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy musia byť tuhé, suché a čisté, zbavené prachu a mastnoty alebo čohokoľvek, čo by mohlo brániť správnej príľnavosti. Veľmi nasiakavé povrchy mierne navlhčíte, tým zlepšíte príľnavosť. Odrežte aplikačnú trubicu na požadovanú veľkosť a pomocou aplikačnej pištole naneste tmel. V prípade potreby povrch tmelu pred zaschnutím uhladte špachtľou. Tmel nechajte najmenej dva dni zasychať a potom pomaly a postupne zvyšujte teplotu, aby nedošlo k vzniku bublín. Pracovné nástroje očistite ešte pred zaschnutím produktu vodou. Suchá škára nesmie byť v kontakte so stojatou vodou.

SKLADOVANIE

12 mesiacov v pôvodnom obale, na suchom a chladnom mieste. Tepelné rozmedzie 5 °C až 25 °C.

BEZPEČNOSŤ

Pozri príslušnú kartu bezpečnostných údajov.

BALENIE

280 ml

TECHNICKÝ LIST

CERESIT CS 38

TMEL ODOLÁVAJÚCI TEPLOTÁM AŽ DO 1200 °C

Ceresit

10/2011

NEPREHLIADNITE

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí ich vyplachujte 15 min. pod tečúcou vodou. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Riadte sa informáciami v technickom liste.

UPOZORNENIE

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/502 46 111, Fax: 02/502 46 384, www.ceresit.sk
e-mail: info@ceresit.sk