

P 685 ELAST UNIVERSAL Elastické lepidlo

Vysoko elastické silanové lepidlo na lepenie všetkých druhov drevených podláh s technológiou FLEXTEC®



Zubovou stierkou



Vhodné na podlahové vykurovanie

Vlastnosti

- na všetky druhy drevených podláh
- dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
- na väčšinu podkladov nie je nutné použitie penetrácie
- s technológiou FLEXTEC®
 - bez rozpúšťadiel a vody
 - šetrné k pokožke, nešpiní
 - škvrnny sa jednoduchšie odstraňujú
 - veľmi dobre rozštiepatelné

Oblasti použitia

Nízkoemisné, jednozložkové špeciálne silanové lepidlo na lepenie:

- parketových vlysov,
- drevenej mozaiky, kantovky a LAM parkiet,
- viacvrstvových drevených parkiet,
- dosiek z masívneho dreva od hrúbky 16 mm a do šírky 160 mm.

Technické údaje

Dodávaná forma:	pasta
Farba:	béžová
Doba odvetrania:	žiadna
Doba spracovania:	cca 30 min.
Zaťažiteľné po:	cca 24 hod., pri nenasiakavých podkladoch po cca 48 hod.
Úprava povrchu / brúsenie po:	cca 24 hod., u nenasiakavých podkladoch po cca 48 hod.
Tepelná odolnosť:	
- po vytvrdnutí:	až do +50 °C, vhodné pod podlahové vykurovanie
- pre transport:	od -20 °C do +50 °C
- pre skladovanie:	od +10 °C do +30 °C
Zníženie kročajovej hlučnosti o:	13 dB podľa DIN EN 140-8
Zníženie hlučnosti miestnosti o:	12 dB

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Spotreba

Podklad	Zubová stierka	Spotreba	Pokrytie 16 kg balenia
Drevené mozaiky, kantovky a LAM parkety	B3	cca 850 g/m ²	cca 19 m ²
Celomasívne parkety a viacvrstvové drevené podlahy do dĺžky 1 200 mm	B11	cca 1 050 g/m ²	cca 15 m ²
Veľké formáty masívnych a viacvrstvových podláh	B15	cca 1 150 g/m ²	cca 14 m ²



Ceresit

Technický list P 685

Ceresit P 685 je možné použiť na:

- minerálne potery
- suché doskové systémy, drevotriekové (V 100) a OSB dosky,
- samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit (napr. DX, AS 1 Rapid, XXL XPRESS),
- prírodný kameň, dlažbu a terrazzo.

Vhodné na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Elastické lepenie znižuje napätie v šmyku a tým dlhodobo zamedzuje vzniku ťahových síl v podklade. Moderná a pre užívateľa optimálna alternatíva bežných polyuretánových lepidiel.

V prípade veľkých formátov, exotických drieb a klátikovej dlažby použite Ceresit P 625. Ceresit P 685 spĺňa najvyššie požiadavky na pracovnú bezpečnosť a kvalitu ovzdušia vo vnútorných priestoroch a ekológiu.

Príprava podkladu

Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlin a substancí narušajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne platných noriem a predpisov. Staré zvyšky lepidiel, stierkových hmôt alebo podlahových krytín dôkladne odstráňte. Po mechanickom očistení (brúsenie/odsatie prachu) podklady ošetríte vhodným penetračným náterom Ceresit a v prípade potreby vyrovnajte nerovnosti vhodnou samonivelizačnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebrúste (zrnitosť 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetráciou. Na potery z liateho asfaltu aplikujte vrstvu samonivelizačnej stierky Ceresit hrubú minimálne 2 mm. Venujte pozornosť návodom na použitie, zvlášť miere vyzretosti podkladu na kladenie.

Spracovanie

Lepidlo pred použitím dobre premiešajte a v závislosti na druhu parkiet naneste rovnomerne na podklad vhodnou zubovou stierkou typu B3, B11 alebo B15. Na podklad nanášajte len také množstvo lepidla, ktoré ste schopní pokryť polahovou krytinou počas jeho doby spracovateľnosti. Vždy skontrolujte, či je na rube lamely nanesené dostatočné množstvo lepidla. Zabráňte postriekaniu hrán. Dodržujte vzdialenosť od stien najmenej 10 mm. Ihneď po pokládke odstráňte z dilatácii distančné klinky. Najmenej 24 hodín po položení po podlahe nechodte.

Vždy dbajte na odporúčania výrobcov podlahových krytín!

Neprehliadnite

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %. Doba spracovania závisí na teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu a nasiakavosti podkladu. So zvyšujúcou sa teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skraca, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje.

Lepidlo aplikujte len na úplne suché podklady. Drevené podlahy s MDF/HDF strednou vrstvou sú negatívne náchylné na sezónny vývoj vlhkosti (zima/leto). Elastické lepidlo Ceresit P 685 nie je schopné tento efekt úplne potlačiť. V týchto prípadoch odporúčame použitie lepidla Ceresit P 625, ktoré je odolné voči šmykovým silám. Nepoužívajte lepidlo P 685 v priamom kontakte s penetráciami R 777 a R 766. Zabráňte presiaknutiu lepidla do škár medzi prvky drevenej podlahy. Zabráňte kontaktu lepidla s vrchnou krycou vrstvou aplikovanou na povrch drevenej podlahy. Pokiaľ by sa v dôsledku dlhšieho skladovania na lepidle vytvorila škrupina, musí sa odstrániť (nevmiešavajte!). Pracovné náradie a čerstvé škrvy očistite bezprostredne po aplikácii technickým liehom. Načaté balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.



Ceresit

Technický list P 685

Likvidácia odpadu

Balenie odovzdajte na recykláciu len bezo zvyšku vyprázdnené. Vytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 08 04 10.

Balenie

16kg plastové vedro
Prepravné množstvo: 32 vedier na palete

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

UPOZORNENIE: Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, popriprade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk

P 685, 04/2017



Kvalita pre profesionálov